






### 670 HS CLEAR COAT

ОПИСАНИЕ			
<p>Акрил-уретановый 2К лак с высоким сухим остатком, премиум класса. Характеризуется очень высокой степенью глянца и повышенной стойкостью к внешним воздействиям, как физическим, так и химическим. Набирает высокую прочность сразу после принудительной сушки. Рекомендуется для профессионального применения.</p>			
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ			
<p>Наносить на выдержанное до полного матования свежее базовое покрытие. При нанесении на старое покрытие его необходимо зашлифовать и обезжирить.</p>			
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ			
	<p><u>Очистка поверхности:</u> удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя <b>A1 AS 700</b> и <b>A1 WB 1000</b> Предварительная очистка поверхности имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и моющим средством, ополаскивание чистой водой.</p>		
	<p><u>Шлифование</u> Шлифование; сухое шлифование, финальный шаг P400-P500 При локальном ремонте, шлифование зоны перехода необходимо выполнить с использованием абразивного материала P1500-2000</p>		
	<p><u>Очистка поверхности:</u> Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением с использованием очистителя <b>A1 AS 700</b> и <b>A1 WB 1000</b> <i>При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели.</i></p>		
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ			
	<p><b>670 HS Clear Coat</b></p> <p><b>670 Hardener</b></p> <p><b>320 Thinner Standard</b></p>	<p><b>по объёму</b></p> <p><b>2</b></p> <p><b>1</b></p> <p><b>0.2</b></p>	<p><b>по весу</b></p> <p><b>100 г.</b></p> <p><b>г.</b></p> <p><b>г.</b></p>
<p><b>Плотность:</b></p> <p><b>670 HS Clear Coat      г/л</b></p> <p><b>670 Hardener      г/л</b></p> <p><b>VOC (2004/42/II B(d)(420 max.)) - 480 g/l.</b></p>			
ВЯЗКОСТЬ			
	<p>18 -20 секунд - DIN cup 4 при 20°C.</p>		
ОБОРУДОВАНИЕ			



### Установки краскораспылителя:

Диаметр дюзы

1,3-1,4 мм

Давление нанесения

1.7-2.2 бар на входе в краскораспылитель

HVLP макс 0.6-0.7 бар на воздушной головке

### НАНЕСЕНИЕ




1,5 слоя.

1 способ: Нанесите тонкий, но закрытый слой, межслойная выдержка 5-10мин., затем равномерный полный слой.

2 способ: Нанесите легкий пылевой слой, межслойная выдержка 2 -3мин., затем равномерный полный слой.

Толщина пленки покрытия при рекомендованном нанесении: 50-60 µm

### ВЫДЕРЖКА ПЕРЕД СУШКОЙ



Перед ускоренной сушкой 10-15 мин

### СУШКА



Естественная сушка при +20°C

Ускоренная сушка при +60°C

ИК сушка

### Степень отверждения

От пыли

Монтажная  
твёрдость

До  
полировки

Полное  
отверждение,  
суток

40 мин

8-10 ч

10-12 ч

5-7

30 мин

2ч после  
остывания

15 мин

2ч после  
остывания

### ОБРАБОТКА



После сушки и полимеризации, покрытие может быть отполировано.

Может быть окрашен в течении 24ч. после сушки, без предварительного шлифования.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.

Помещения должны хорошо проветриваться.

Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками A1.