

**PI 30**

**Полиэфирный белый грунт**

Белый полиэфирный грунт. Предназначен для покрытия мебели, панелей, кухонных фасадов. Стойкий к усадке. Может наноситься на плоские, профильные и вертикальные поверхности. Особенно рекомендуется в случаях, когда необходимо получение высоко-глянцевого покрытия.

**Назначение** Грунтование МДФ

**Способ нанесения** Распыление

<b>Способ смешивания</b>		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	PI 30	100	100
Ускоритель	TV 62/ <b>TV 72</b>	2	3,2
Отвердитель	TV 80/ <b>TV 84</b>	2	2,7
Растворитель	Ацетон	10	19

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА**

Содержание нелетучих веществ	92,3%
Вязкость продукта (DIN Nr 8 20°C)	20 сек. (+ /- 2)
Плотность	1,46 кг/л (+ /- 0,03)
Время жизни продукта	30-40 минут/ <b>(2-3 часа)</b> (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	150-300 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	20-30 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	1-1,5 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часа
Количество слоев	2-3 (возможно нанесение следующего слоя через 40 минут)

**Примечания:** перед использованием **вымешать поочередно** катализатор и затем ускоритель.

**Не допускается смешивание катализатора и ускорителя одновременно!**

Жизнеспособность зависит от температуры продукта, окружающей среды и количества активатора и катализатора. В зимнее время температура продукта и в помещении не должна быть ниже 15°C и для ускорения времени сушки необходимо увеличить кол-во активатора и катализатора до 3%.

**Срок годности и условия хранения:** 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.