

TS 155/серия

Акриловый самогрунтующийся лак

Акриловый матовый самогрунтующийся паркетный лак. Используется для плоских панелей, дверей и паркета. Характеризуется высокой износостойкостью, эластичностью и прозрачностью.

Назначение Окрашка паркета, паркетной доски, мебели, плоских профилей, дверей.

Способ нанесения Распыление, налив

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	TS 155*	100	100
Отвердитель	TX 90	10-20	10-20
Растворитель	TZ 35	10-20	12-23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	21% (+ /- 2)
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	35 сек. (+ /- 1)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	18 сек. (+ /- 2)
Плотность	0,92 кг/л (+ /- 0,03)
Время жизни продукта	Более 8 часов (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м ²)	100-120 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	30-40 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	50-60 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часа
Твердость покрытия	2-3Н
Степень блеска	TS 1558 – 2 глосс (+ /- 1) TS 1557 – 5 глосс (+ /- 2) TS 1555 – 20 глосс (+ /- 2)

Примечания: может быть использован для нанесения на вертикальные поверхности.

10% TX90 - рекомендован к использованию в летнее время при повышенной температуре для избежания эффекта «кипения».

Перед использованием материала всегда проверяйте его однородность. После длительного периода хранения недостаточно взболтать банку. Для устранения возможного осадка необходимо хорошо вымешать материал.

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.