
Артикулы: 019911 (200г)

Описание:

Нитроцеллюлозная, однокомпонентная, мелкозернистая сглаживающая шпаклёвка. Предназначена для ремонтных работ, для заполнения небольших дефектов, таких как царапины, отверстия и мелкие сколы ЛКП. Легко наносится и быстро отвердевает при маленьких слоях. Может наноситься поверх полиэфирных шпаклевок и акриловых грунтов. Обладает хорошей адгезией к металлическим поверхностям, включая сталь, алюминий, оцинкованные поверхности. Отличается гладкой поверхностью, минимальной усадкой и эластичностью.

Способ применения:

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной. Нанести нитроцеллюлозную шпаклевку очень тонкими слоями при температуре 20°C. Между слоями необходима выдержка 15-30 минут. Общая толщина нанесенных слоев не должна превышать 70-80мкм.

Внимание: Продукт содержит летучие растворители. Держать в плотно закрытой упаковке, в сухом и прохладном месте. Избегать высокой температуры во время хранения и применения.

Технические характеристики:

Содержание летучих органических соединений (VOC) 2004/42/II(b)(250)<250

Срок годности: 12 месяцев. Плотность: 1,67-1,69 г/см³. Цвет: светло-серый.

Хранить в прохладном месте.

Нанесение:

Обезжирить предварительно заматованную чистую поверхность.

Нанести шпателем на поверхность.


Выдержка между слоями 15-30мин.

Время отверждения - 30-50мин. при 20°C


Обработать вручную или машинкой сухим способом (P240-P400)

Рекомендации:

- Общая толщина нанесенных слоев не должна превышать 70-80мкм.



Обезжирить предварительно заматованную чистую поверхность.



Выдержка между слоями 15-30мин.




Время отверждения - 30-50мин при 20°C




Обработать вручную или машинкой сухим способом (P240-P400)



Обработать вручную или машинкой сухим способом (P240-P400)



Избегать высокой температуры во время хранения и применения.



Избегать низкой температуры во время хранения и применения.