



SOLID SPRAY

Пневмопримесляемая полиэфирная шпатлевка

319.1200.T (фасовка 1200 гр.)

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Шпатлевка SPRAY

Отвердитель для пневмопримесляемой полиэфирной шпатлевки

ОПИСАНИЕ

Отделочная шпатлёвка наносимая пневматическим пистолетом. Позволяет получить идеально гладкий слой даже на больших поверхностях. Время её затвердевания составляет около 2 часов (время можно сократить, прогревая в температуре не превышающей 60 0 С). Шпатлёвка подготовлена как для механической, так и ручной обработки мелкозернистыми наждачными бумагами.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

- сталь;
- алюминий и оцинкованные поверхности;
- поверхности из стеклопластиков;
- отшлифованное заводское покрытие;
- отшлифованное ремонтное покрытие.
- отшлифованные двухкомпонентные грунты
- деревянные поверхности

Перед нанесением поверхность обработать абразивом P80-P180, периферийные участки обработать абразивом P150-P220, затем тщательно обезжирить очистителем силикона **SOLID SILICON CLEANER**

НАНЕСЕНИЕ

Наносится пневмопримесителем предварительно смешанная с отвердителем в пропорции 100:4 распыляемая полиэфирная шпатлевка на заранее подготовленные участки ремонтируемой поверхности. Запрещено наносить шпатлевку непосредственно на реактивные основания, а так же на однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные поверхности (термопластичные покрытия). В случаях если ремонтный участок является термопластичным покрытием на него предварительно должен быть нанесен грунт **SOLID EPOXI PRIMER**, высушен и обработан абразивом P220.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления

Плотность 1,55 кг/л

Цвет: светло-серый, степень блеска: матовый

VOC для смеси= 437 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].





ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Подготовка поверхности	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P80-P120, периферийные участки обработать P150-P220. На термопластичные покрытия предварительно нанести грунт SOLID EPOXY PRIMER , высушить и обработать абразивом P220.					
Очистка поверхности	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона SOLID SILICON CLEANER					
Пропорции смешивания	SOLID SPRAY Отвердитель для пневмораспыляемой полиэфирной шпатлевки Разбавитель для полиэфирных материалов	<table border="1"> <tr> <td>По объему</td> </tr> <tr> <td>100 частей</td> </tr> <tr> <td>4 части</td> </tr> <tr> <td>До 10%</td> </tr> </table>	По объему	100 частей	4 части	До 10%
По объему						
100 частей						
4 части						
До 10%						
Вязкость	50 сек., DIN 4/20оС,					
Жизнеспособность	20 мин при 20оС					
Оборудование	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 2.0÷3,0 мм Давление на входе: 2.0 – 2.5 бар					
Нанесение	Количество слоев: 1-3 слоя Не превышать толщины одинарного мокрого слоя 200 мк Не превышать общей толщины 600 мк					
Выдержка 20°C	Между слоями: около 5÷10 минут Перед нагревом: около 10 мин Время испарения зависит от температуры и толщины слоя					
Сушка	около 2 часа при 20°C. около 25 мин при 60°C. Температура ниже 20оС значительно увеличивает время отверждения					
ИК сушка короткие волны 60°C на поверхности	10÷14 мин на КВ. При толщине 200-250 μм.					
Шлифование	шлифование по сухому : P180-320.					
Техника безопасности	Во время работы с продуктами 2К необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.					

