

JET 5

Ускоритель сушки

Описание продукта

Применяется как ускоритель сушки для 2К полиуретановых продуктов. При добавлении JET 5 ускоряется химическая реакция между изоцианатным отвердителем и акриловой смолой в продукте.

Технические характеристики

Срок хранения: 36 месяцев Плотность: 0.831 г/см³ Цвет: прозрачный
Содержание твердых элементов: 0.7% от веса

Подготовка поверхности

Используется, как описано в паспорте безопасности.

	<p>Пропорции смешивания</p>	<p>Смешать 2К полиуретановый продукт с отвердителем и растворителем согласно паспорту безопасности. Добавить соответствующее количество JET 5.</p> <p>Важно: Добавка JET 5 сократит жизнеспособность продукта.</p> <p>Когда работаете при низкой температуре (приблизительно 12°C), рекомендуется увеличить количество растворителя на 10 – 12% , для того чтобы обеспечить нормальную рабочую вязкость. 1% JET 5 = 1 полный колпачок JET 5 (на литр RFU продукта (основа + отвердитель + растворитель)).</p>																																														
	<p>Сушка</p>	<p>1) Сушка при низкой температуре. Температура нормального нанесения продукта 20°C. Если температура ниже, применяйте следующую таблицу:</p> <table border="1" data-bbox="443 1137 879 1429"> <thead> <tr> <th>Температура</th> <th>12°C</th> <th>15°C</th> <th>18°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNO HD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIAMONTOP MS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>STARTOP HS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EUROCLEAR FL</td> <td>2%</td> <td>1.5%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>CRYSTALTOP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>STARLUX CP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRYSTALCLEAR CP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MULTIFILLER</td> <td>2%</td> <td>2%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>PROFILLER</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Ускорение сушки Установленный режим сушки для 2К полиуретановых продуктов при температуре элемента 60°C 30 мин Когда окрашивается отдельный элемент, возможно сократить время сушки до 20 мин при 60°C (температура элемента), в этом случае процентное соотношение следующее:</p> <table border="1" data-bbox="443 1570 975 1621"> <thead> <tr> <th></th> <th>UNO HD</th> <th>Лаки и грунты</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% JET 5</td> <td>0.5%</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>JET 5 обычно используется в малых величинах (4% max).</p>	Температура	12°C	15°C	18°C	UNO HD				DIAMONTOP MS				STARTOP HS				EUROCLEAR FL	2%	1.5%	1%	CRYSTALTOP				STARLUX CP				CRYSTALCLEAR CP				MULTIFILLER	2%	2%	1%	PROFILLER					UNO HD	Лаки и грунты	% JET 5	0.5%	1%
Температура	12°C	15°C	18°C																																													
UNO HD																																																
DIAMONTOP MS																																																
STARTOP HS																																																
EUROCLEAR FL	2%	1.5%	1%																																													
CRYSTALTOP																																																
STARLUX CP																																																
CRYSTALCLEAR CP																																																
MULTIFILLER	2%	2%	1%																																													
PROFILLER																																																
	UNO HD	Лаки и грунты																																														
% JET 5	0.5%	1%																																														

Просьба обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве 1999/45/ЕС и национальному законодательству. Продукция предназначена только для профессионального использования.

Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не запрещают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т. д. приведены в данном документе для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Потребитель продукции обеспечивает соблюдение действующих законодательных норм.